

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第2別館2F
TEL 03-5847-8552
FAX 03-5847-8555

承 認 願

- ◎品名 エコロベースブロック12 (EPSブロック)
◎材質 発泡ポリスチレン
◎規格 2000×1000×500(mm)

| 素 材 | 寸法 | | 重量 kg/個 |
|----------|-------|-------|------------|
| | 厚さ mm | 長さ mm | |
| 発泡ポリスチレン | 500 | 2000 | 12±1.0 |

◎物 性

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 比重 kg/m ³ | 5%圧縮強さ Kpa | 曲げ強度 Kpa | 許容圧縮応力※1 Kpa |
| 12±1.0 | 65 | 160 | 19 |

※1：圧縮弾性限界

◎耐薬品性

| | | | |
|---------|-------|------------|---------|
| 水 | 塩水 | 強酸(濃硝酸は除く) | 弱酸 |
| 安定 | 安定 | 安定 | 安定 |
| アルカリ類 | 植物油 | 豚油 | 鉱油 |
| 安定 | 安定 | 安定 | 膨潤する |
| ガソリン | エステル類 | チトン類 | 塩素炭酸化水素 |
| 膨潤又は溶ける | 溶ける | 溶ける | 溶ける |