

平成 年 月 日

殿

ビルマテール株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第2別館2F
TEL 03-5847-8552
FAX 03-5847-8555

承認願

◎品名 フェザーストーン緑石・タイル貼りタイプ (H135)

◎重量 6.2kg/m

◎発泡スチロールの規格

密度	熱伝導率	圧縮強度	曲げ強度	引張強度	吸水量	燃焼性
kg/m ³	kcal/mhr°C	kgf/cm ²	kgf/cm ²	kgf/cm ²	g/100cm ²	
25	0.030	1.6	4.0	4.0	0.01以下	自己消火

◎タイルの規格

試験項目	試験結果	規格の標準	
寸法	タイルの長さ	226.620~227.855mm	227.0±3.0mm
	タイルの幅	59.680~60.250mm	60.0±2.0mm
	タイルの厚さ	9.53~9.8mm	9.5±1.5mm
	裏あしの高さ	2.00~2.10mm	1.5mm以上
側反り	0.04~0.045mm	2.0mm以下	
ばち	長辺のばち	0.02~0.67mm	3.0mm以下
	短辺のばち	0.02~0.47mm	1.5mm以下
吸水率	0.20~0.35%	1.0%以下	
耐貫入性	貫入なし	貫入のないこと	
耐摩耗性	0.009~0.010g	0.1g以下(参考)	
曲げ強度	193.4~208.3N/cm	100N/cm以上	
耐凍害性	異常なし	-	
耐酸性	異常なし	-	
耐アルカリ性	異常なし	-	

薬性・耐品