

平成 年 月 日

殿

ピ ル マ テ ル 株 式 会 社  
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5  
日経茅場町第2別館2F  
TEL 03-5847-8552  
FAX 03-5847-8555

## 承 認 願

◎ 品 名 フェザーストーンウォール (軽量レンガ貼り)

◎ 重 量

|      |           |
|------|-----------|
| H300 | 9.3 kg/m  |
| H400 | 11.5 kg/m |
| H500 | 12.8 kg/m |
| H600 | 14.2 kg/m |

◎ 発泡スチロールの規格

| 密度                | 熱伝導率                    | 圧縮強度                 | 曲げ強度                 | 引張強度                 | 吸水量                  | 燃焼性  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| kg/m <sup>3</sup> | kcal/mhr <sup>0</sup> C | kg f/cm <sup>2</sup> | kg f/cm <sup>2</sup> | kg f/cm <sup>2</sup> | g/100cm <sup>3</sup> |      |
| 25                | 0.030                   | 1.6                  | 4.0                  | 4.0                  | 0.01以下               | 自己消火 |

◎ 軽量レンガの規格

- ・ 1250度の焼成セラミックです。
- ・ ベースが発泡しているので断熱効果があります。

|      |                  |         |             |
|------|------------------|---------|-------------|
| サイズ  | L215 × W65 × T15 | みかけ比重   | 約0.85       |
| 吸水率  | 約0.95%           | 耐酸性     | 異常なし        |
| 耐貫入性 | 貫入なし             | 耐アルカリ性  | 異常なし        |
| 耐凍害性 | 異常なし             | 熱線放熱伝導率 | 常温0.36 W/mk |

※特殊製法により、寸法・形状・色合い・重量にばらつきがあります。

以上

(カルセラ重量: 18kg/箱。一箱120枚)