

平成 年 月 日

殿

ピルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第2別館2F
TEL 03-5847-8552
FAX 03-5847-8555

承 認 願

◎ 品名 接着剤 (アドハ-8800 : 1液)

◎ 特長

- ① 1液タイプの為、混合の手間が要らず、混合不良による接着不良がありません。
- ② クシゴテ作業性が良好です。またクシ目の形状維持性に優れています。
- ③ 耐水・耐熱特性に優れています。
- ④ 無溶剤の為、発泡スチロールを溶かすことはありません。又消防法の危険物にも該当せず取り扱いは有機溶剤作業主任者の資格習得や計画の届け出の必要がありません。

◎ 性状

外観	茶褐色粘稠液
主成分	ウレタン樹脂
粘度 (mpa・s/25°C)	20,000~35,000
比重 (20°C)	1.38±0.1
蒸発残分	95.5±0.5

◎ 貼付可能時間

接着剤塗布直後からの貼り付け可能時間は下記の通りですので参考にして下さい。

	夏	春秋	冬
	25°C~35°C	15°C~25°C	5°C~15°C
貼り付け可能時間	30分以内	60分以内	90分以内

◎ 養生時間

	夏	春秋	冬
	25°C~35°C	15°C~25°C	5°C~15°C
標準硬化時間	半日以上	約1日	約2日

◎ 荷姿

10kg入り

◎ 取り扱い上の注意

- ① 直射日光を避け、30°C以下の場所で保管してください。
- ② 本品は水分と反応して硬化する為、水分の混入は避け、使用後はすぐに密栓し、速やかに使い切るようにして下さい。
- ③ 一度出した接着剤は、缶に戻さないでください。
- ④ 皮膚に付着した場合は、速やかに溶剤等で拭き取って下さい。
- ⑤ 目に入った場合は、水でよく洗い流した後に、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ⑥ 作業中は、換気及び火気に充分注意して下さい。