

平成 年 月 日

# 殿

ビルマテル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-7-5  
日経茅場町第2別館2F

TEL 03-5847-1855

FAX 03-5847-8555

## 承認願

◎品名 エコベースソイル・スーパ (多孔質軽量人工土壌)

◎土壌性能

### 物理的性質

試験項目	単位	試験結果	備考
粒径分布	mm	26.5~19.0 0.1% 19.0~9.5 1.7% 9.5~4.75 9.2% 4.75~2.0 19.9% 2.0~0.85 22.5% 0.85~0.425 29.9% 0.425~0.25 8.1% 0.25~0.106 3.6% 0.106~0.075 0.6% 0.075以下 4.4%	JISA1204
湿潤比重		0.89	
乾燥時比重		0.57	
三相分布			
気相	%	48.8	
液相	%	33.7	
固相	%	17.5	
有効水分保持量	%	16.9	
透水係数	cm/sec	$1.0 \times 10^{-1}$	

### 化学的性質

pH	H <sub>2</sub> O	6.9
全窒素	%	0.03
有効磷酸	mg/100g	3.0
交換性カリウム	mg/100g	56.0
交換性カルシウム	mg/100g	96.0
陽イオン交換容量	meq/100g	7.1

(物性は測定値であり、規格値ではありません。)

以上