

平成 年 月 日

殿

ピルマテール株式会社  
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5  
日経茅場町第2別館2F  
TEL 03-5847-8552  
FAX 03-5847-8555

## 承認願

◎品名 エコベースソイルR (多孔質軽量人工土壌)

### ◎土壌性能

#### 物理的性質

試験項目	単位	試験結果	備考
粒径分布	mm	2.0 ~ 0.2 65.0% 0.2 ~ 0.02 12.6% 0.02 ~ 0.002 10.6% 0.002 以下 11.8%	JISA1204
湿润比重		0.99	
乾燥時比重		0.49	
三相分布 気相	%	19.7	
液相	%	50.4	
固相	%	29.9	
有効水分保持量	%	15.4	
透水係数	cm/sec	$8.6 \times 10^{-2}$	

#### 化学的性質

pH	H <sub>2</sub> O	6.6	
全窒素	%	0.281	
有効磷酸	mg/100g	13.7	
交換性カリウム	mg/100g	45.3	
交換性カルシウム	mg/100g	351.0	
陽イオン交換容量	e/100g	50.5	

(物性は測定値であり、規格値ではありません。)

以上