

殿

平成 年 月 日

ビルマテル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-7-5

日経茅場町第2別館2F

TEL 03-5847-8552

FAX 03-5847-8555

承認願

◎品名 エコロベースソイルCA(リサイクル多孔質軽量人工土壌)

◎物性

試験項目	単位	測定値	特記事項
pH		7.4	単位はSI単位を基本表示
電気伝導率(EC)	ds/m	0.36	
荷重時圧縮率	%	10	
飽和透水係数	cm/sec	$9.1 \times 10^{-2}$	
有効水分保持量	L/m <sup>3</sup>	332	
湿潤時比重	Mg/m <sup>3</sup>	0.86	

(物性は測定値であり、規格値ではありません。)