

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第二別館 2階
TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8555



承 認 願

- 品名 エコロベース(耐根)フィルム
- 材料 ポリエチレン(黒)
- 規格

素材	寸法			重量
	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	g/m ²
ポリエチレン(黒)	2,000(+40/-0)	25.0(+2.0/-0)	0.3(±0.045)	276(±21)

■物性

項目	単位	平均値		試験方法
		タテ	ヨコ	
引張強さ	MPa	28.0	28.6	JIS Z-1702
		タテ	ヨコ	
伸び	%	760.0	820.0	JIS Z-1702
		タテ	ヨコ	
引裂強さ	N	35.0	37.1	JIS K-6781
		タテ	ヨコ	
ダート衝撃	J	破壊を認めず		JIS K 7124-1

※物性は測定値であり、規格値ではありません。