

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第二別館 2階
TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8555



承 認 願

■品名 フェザーストーン縁石(タイル貼りタイプ(H135・H195))

■重量 H135…6.2 kg/m H195…7.5 kg/m

■規格

・発泡スチロール

密度 kg/m ³	熱伝導率 kcal/mhr°C	圧縮強度 kgf/cm ²	曲げ強度 kgf/cm ²	引張強度 kgf/cm ²	吸水量 g/100cm ²	燃焼性
25	0.030	1.4	4.0	4.0	1.0以下	自己消火

・タイル

試験項目	試験結果	規格の標準	
寸法	タイルの長さ	226.620~227.855 mm	227.0 ± 3.0 mm
	タイルの幅	59.680~60.250 mm	60.0 ± 2.0 mm
	タイルの厚さ	9.53~9.8 mm	9.5 ± 1.5 mm
	裏あしの高さ	2.00~2.10 mm	1.5 mm以上
ばち	側反り	0.04~0.045 mm	2.0 mm以下
	長辺のばち	0.02~0.67 mm	3.0 mm以下
	短辺のばち	0.02~0.47 mm	1.5 mm以下
薬性・耐品	吸水率	0.20~0.35 %	1.0 %以下
	耐貫入性	貫入なし	貫入のないこと
	耐摩耗性	0.009~0.010 g	0.1 g以下(参考)
	曲げ強さ	193.4~208.3 N/cm	100 N/cm以上
	耐凍害性	異常なし	-
薬性・耐品	耐酸性	異常なし	-
	耐アルカリ性	異常なし	-