

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社  
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5  
日経茅場町第二別館 2階  
TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8553



## 承 認 願

■品名 ネニプラス(人口軽量土壌)

■原料 真珠岩高温焼成

■規格

粒径	嵩比重	荷姿
5.0mm以下	0.20	ポリ袋100kg入り

■組成(標準)

成分	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	K <sub>2</sub> O	Na <sub>2</sub> O	pH
含有量(%)	75.5	15.3	0.9	0.1	4.0	3.5	7.4~7.8

■粒度分布(フルイ目mm通過VoL%)

粒度	5.0	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	
%	100	85~100	50~85	30~60	15~40	5~25	