

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第二別館 2階
TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8556



承 認 願

- 品名 エコロベースブロック(軽量嵩上げ・埋め戻しブロック)
【エコロベースブロック16(縦排水溝付き)】
- 材料 発泡ポリスチレン(難燃品)
- 規格

| 素材 | 寸法 | | | 重量 |
|----------|--------|-------|--------|------|
| | 厚さ(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) | kg/個 |
| 発泡ポリスチレン | 500 | 1,000 | 2,000 | 16 |

| 圧縮強度(kN/m ²) | 許容圧縮応力度(kN/m ²) |
|--------------------------|-----------------------------|
| 70以上 | 35 |

| 燃焼性 |
|----------------------------------|
| 3秒以内で炎が消えて残じんがなく、燃焼限界を超えて燃焼しないこと |

■耐薬品性

| 水 | 塩水 | 強酸(濃硝酸は除く) | 弱酸 | アルカリ類 | 植物油 | 豚油 |
|----|----|------------|----|-------|-----|----|
| 安定 | 安定 | 安定 | 安定 | 安定 | 安定 | 安定 |

| 鉱油 | ガソリン | エステル類 | チトン類 | 塩素化炭化水素 |
|------|---------|-------|------|---------|
| 膨潤する | 膨潤又は溶ける | 溶ける | 溶ける | 溶ける |

■加熱変化

80℃以上で加熱変化の可能性がある。
(85℃で表面の凸凹が発生。85℃~90℃で寸法変化が大きくなる。)