

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-7-5

日経茅場町第2別館2F

TEL 03-5847-8552

FAX 03-5847-8555

承認願

◎品 名 エコロベースブロック12 (EPSブロック)

◎材 質 発泡ポリスチレン

◎規 格 2000×1000×500(mm)

素 材	寸 法			重 量
	厚さ mm	巾 mm	長さ mm	kg/個
発泡ポリスチレン	500	1000	2000	12±1.0

◎物 性

比重	5%圧縮強さ	曲げ強度	許容圧縮応力※1
kg/m ³	Kpa	Kpa	Kpa
12±1.0	65	160	19

※1：圧縮弾性限界

◎耐薬品性

水	塩水	強酸(濃硝酸は除く)	弱酸
安定	安定	安定	安定

アルカリ類	植物油	豚油	鉱油
安定	安定	安定	膨潤する

ガソリン	エステル類	チトン類	塩素化炭化水素
膨潤又は溶ける	溶ける	溶ける	溶ける

◎加熱変化

80℃以上で加熱変化の可能性がある。(85℃で表面の凸凹が発生。85℃～90℃で寸法変化が大きくなる。)