

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-7-5

日経茅場町第2別館2F

TEL 03-5847-8552

FAX 03-5847-8555

## 承認願

◎品名 エコロベースブロック20 (EPSブロック)

◎材質 発泡ポリスチレン

◎規格 2000×1000×500(mm)

素 材	寸 法			重 量
	厚さ mm	巾 mm	長さ mm	kg/個
発泡ポリスチレン	500	1000	2000	20±1.0

◎物 性

比重	5%圧縮強さ	曲げ強度	許容圧縮応力※1
kg/m <sup>3</sup>	Kpa	Kpa	Kpa
20±1.0	115	260	49

※1; 圧縮弾性限界

燃焼性
3秒以内で炎が消えて残じんがなく燃焼限界を超えて燃焼しないこと

◎耐薬品性

水	塩水	強酸(濃硝酸は除く)	弱酸
安定	安定	安定	安定

アルカリ類	植物油	豚油	鉱油
安定	安定	安定	膨潤する

ガソリン	エステル類	チトン類	塩素化炭化水素
膨潤又は溶ける	溶ける	溶ける	溶ける

◎加熱変化

80℃以上で加熱変化の可能性がある。(85℃で表面の凸凹が発生。85℃~90℃で寸法変化が大きくなる。)