

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町 1-7-5
日経茅場町第2別館 2F
TEL 03-5847-8552
FAX 03-5847-8555

承認願

◎品名 フェザーストーン縁石・タイル貼りタイプ (H195)

◎重量 7.5kg/m

◎発泡スチロールの規格

| 密度 | 熱伝導率 | 圧縮強度 | 曲げ強度 | 引張強度 | 吸水量 | 燃焼性 |
|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|
| kg/m ³ | kcal/mh°C | kgf/cm ² | kgf/cm ² | kgf/cm ² | g/100cm ² | |
| 25 | 0.030 | 1.4 | 4.0 | 4.0 | 1.0以下 | 自己消火 |

◎タイルの規格

| 試験項目 | | 試験結果 | 規格の標準 |
|-------|--------|-------------------|-------------|
| 寸法 | タイルの長さ | 226.620~227.855mm | 227.0±3.0mm |
| | タイルの幅 | 59.680~60.250mm | 60.0±2.0mm |
| | タイルの厚さ | 9.53~9.8mm | 9.5±1.5mm |
| | 裏あしの高さ | 2.00~2.10mm | 1.5mm以上 |
| ばち | 側反り | 0.04~0.045mm | 2.0mm以下 |
| | 長辺のばち | 0.02~0.67mm | 3.0mm以下 |
| | 短辺のばち | 0.02~0.47mm | 1.5mm以下 |
| | 吸水率 | 0.20~0.35% | 1.0%以下 |
| | 耐貫入性 | 貫入なし | 貫入のないこと |
| | 耐摩耗性 | 0.009~0.010g | 0.1g以下(参考) |
| | 曲げ強さ | 193.4~208.3N/cm | 100N/cm以上 |
| | 耐凍害性 | 異常なし | — |
| 薬性・耐品 | 耐酸性 | 異常なし | — |
| | 耐アルカリ性 | 異常なし | — |