

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社  
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5  
日経茅場町第二別館2階  
TEL 03-5847-8552  
FAX 03-5847-8555

## 承 認 願

◎ 品 名                   ネニプラス（人工軽量土壌）

◎ 原料・製品             真珠岩高温焼成

◎ 粒径・嵩比重・荷姿

| 粒 径     | 単 位 容 積 質 量 | 荷 姿        |
|---------|-------------|------------|
| 5.0mm以下 | 0.2kg/リットル  | ポリ袋100kg入り |

◎ 組 成   ( 標 準 )

| 成 分     | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | pH      |
|---------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|------------------|-------------------|---------|
| 含有量 (%) | 75.5             | 15.3                           | 0.9                            | 0.1 | 4.0              | 3.5               | 7.0~7.4 |

◎ 粒度分布   (フルイ目mm通過VoL%)

| 粒度 | 5.0 | 2.5    | 1.2   | 0.6   | 0.3   | 0.15 |
|----|-----|--------|-------|-------|-------|------|
| %  | 100 | 85~100 | 50~85 | 30~60 | 15~40 | 5~25 |

以上