


殿

ビルマテル株式会社
 東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
 日経茅場町第二別館 2階
 TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8555



承 認 願

■品名 接着剤(アドハー8800=1液)

■特長

- 1) 1液タイプの為、混合の手間が要らず、混合不良による接着不良がありません。
- 2) クシ小手下作業性が良好です。また、クシ目の形状維持性に優れています。
- 3) 耐水・耐熱特性に優れています。
- 4) 無溶剤のため、発泡スチロールを溶かすことがありません。また、消防法の危険物にも該当せず取扱には、有機溶剤作業主任者の資格習得や、計画の届け出の必要がありません。

■性状

外観	茶褐色粘稠液
主成分	ウレタン樹脂
粘度 (mpa·s/25°C)	20,000 ~ 35,000
比重 (20°C)	1.38±0.1
蒸発残分	95.5±0.5

■貼付可能時間

※接着剤塗布直後からの貼付可能時間は、下記の通りですので参考にして下さい。

貼付可能時間	夏	春秋	冬
	25°C~35°C 30分以内	15°C~25°C 60分以内	5°C~15°C 90分以内

■養生期間

標準硬化時間	夏	春秋	冬
	25°C~35°C 半日以上	15°C~25°C 約1日	5°C~15°C 約2日

■荷姿 10kg入り スチール缶

■取扱上の注意

- 1) 直射日光を避け、30°C以下の場所で保管して下さい。
- 2) 本品は水分と反応して硬化するため、水分の混入は避け、使用後はすぐに密栓し、速やかに使い切るようにして下さい。
- 3) 一度出した接着剤は、缶に戻さないで下さい。
- 4) 皮膚に付着した場合は、速やかに溶剤等で拭き取って下さい。
- 5) 目に入った場合は、水でよく洗い流した後、必要に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 6) 作業中は、換気及び火気に充分注意して下さい。