

年 月 日

殿

ビルマテル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-7-5

日経茅場町第二別館2階

TEL 03-5847-8552

FAX 03-5847-8555

承 認 願

◎ 品 名 ネニプラス（人工軽量土壌）

◎ 原料・製品 真珠岩高温焼成

◎ 粒径・嵩比重・荷姿

粒 径	嵩 比 重	荷 姿
5.0mm以下	0.20	ポリ袋100kg入り

◎ 組 成 (標 準)

成 分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	pH
含有量 (%)	75.5	15.3	0.9	0.1	4.0	3.5	7.4~7.8

◎ 粒度分布 (フルイ目mm通過VoL%)

粒度	5.0	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
%	100	85~100	50~85	30~60	15~40	5~25

以上