


年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第二別館 2階
TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8555



承認願

■品名 エコロベースSP(高空隙・目詰まり抑制・貯留遅延基盤)

■規格

規格	容量	備考
フレコンバッグ バラ	17レコン=1m ³ (=1,000%)	

■物性

試験項目	単位	測定値	備考
かみ合わせ空隙率 (90%以上締固め度)	%	44.4	単位は SI単位を 基本表示
透水性(90%締固め度)	m/sec	6.3×10^{-5}	
修正CBR(95%締固め度)	%	59	
湿潤比重 (pF1.8 90%締固め度)		1.0	
水質試験(排水)		異常なし	
有害物質溶出試験		異常なし	
放射能濃度試験		異常なし	

※物性は測定値であり、規格値ではありません。