


殿

ビルマテル株式会社
 東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
 日経茅場町第二別館 2階
 TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8555



承認願

■品名 エコロベースネオX(根系拡張耐圧基盤)

■規格

規格	容量	備考
フレコンバッグ バラ	17レコン=1m ³ (=1,000%)	

■物理性

試験項目	単位	測定値	備考
修正CBR(95%締固め度)	%	51.3	<試験値> 単位は SI単位を 基本表示
スレーキング試験	%	2.5	
かみ合わせ空隙率 (締固め時)	%	43.9	
比重		1.04(湿潤時)	
CBR(ジッキング法)	%	11.8	
ふるい分け試験		50mm目で100%通過 20mmで7.6%通過	
透水性	m/sec	1.6 × 10 ⁻⁴	
水分保持量(pF1.5-3.8)	L/m ³	265	

■化学性

試験項目	単位	測定値	備考
pH		6.3	<試験値> 単位は SI単位を 基本表示
電気伝導率(EC)	ms/cm	0.1	
陽イオン交換量(CEC)	meq/100g	33.9	
腐食含有	g/kg	302	
全窒素	g/kg	7.4	
水質試験(排水)		異常なし	
有害物質溶出試験		異常なし	
放射能濃度試験		異常なし	

※測定値であり、規格値ではありません。